



ESCLUSIVISTA
PORFIDO VALLECAMONICA
PORFIDO GIALLOGIOTTO
PORFIDO GRIGIOVERDE



porfido grigioverde

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE N° 03

ai sensi della CPR 305/2011

- | | |
|--|---|
| 1. Identificazione del prodotto-tipo: | n°0A - Lastre e marmette in pietra naturale |
| 2. Identificazione del prodotto da costruzione: | - nome commerciale: Porfido Grigioverde
- designazione petrografica: Riolite Ignimbratica
- luogo di provenienza: Trentino Alto Adige - Italia |
| 3. Uso previsto: | Pavimenti, scale e rivestimenti interni / esterni |
| 4. Denominazione del fabbricante: | - ragione sociale: PORFIDO F.LLI PEDRETTI SpA
- indirizzo: Via Manzoni n.160 - 25040 Esine (BS)
- indirizzo e-mail: info@porfidopedretti.com |
| 5. Riferimento mandatario: | non applicabile |
| 6. Sistema di valutazione e verifica (allegato V della CPR 305/2011): | sistema 4 |
| 7. Nome e numero di identificazione dell'organismo notificato: | non applicabile |
| 8. Nome e numero di identificazione dell'organismo di valutazione tecnica: | non applicabile |
| 9. Prestazione dichiarata: | |

Caratteristiche essenziali		Valori dichiarati	Specifiche armonizzate
Reazione al fuoco		classe A1	EN 1469:2014 EN 12057:2014 EN 12058:2014
Resistenza a flessione	valore minimo atteso	18,9 Mpa	
	valore medio	22,5 Mpa	
	deviazione standard	1,8 Mpa	
Durabilità della resistenza a flessione	valore medio prima del gelo	22,5 Mpa	
	valore medio dopo 56 cicli	18,6 Mpa	
Resistenza termica	valore medio	2525 kg/mc	
Densità apparente			
Assorbimento d'acqua	valore medio	2,1%	

porfido f.lli pedretti spa
25040 ESINE (BS) Italy
via Manzoni, 160
Tel. 0364 360605 r.a. - 45178
Fax 0364 45193

info@porfidopedretti.com
www.porfidopedretti.com
P. IVA N. IT 00553290982
Reg. Imp. BS e C.F. N. 00303320170
Cap. Soc. € 1.000.000,00 i.v.





ESCLUSIVISTA
PORFIDO VALLECAMONICA
PORFIDO GIALLOGIOTTO
PORFIDO GRIGIOVERDE



Si forniscono inoltre le seguenti informazioni supplementari ai fini dell'utilizzo:

Caratteristiche		Prestazioni		Metodo di prova
Isolamento acustico	valore di progetto	2525 kg/mc		EN 10456:2007
Conduttività termica	valore di progetto	2,8 W/(m · K)		
Resistenza all'usura	valore massimo atteso	19,0 mm		EN 14157:2004
Resistenza agli shock termici (20 cicli)		NPD		EN 14066:2003
Resistenza allo scivolamento	finitura lucida	SRV dry	63	EN 14231:2003
		SRV wet	21	
	finitura levigata 120	SRV dry	65	
		SRV wet	30	
	finitura piano sega	SRV dry	75	
		SRV wet	61	
con rugosità superficiale > 1 mm.		non scivoloso		EN 12058:2005

10. La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarata di cui al punto 9.

Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al punto 4 da parte di:

Ettore Pedretti (Presidente)

Esine, 12/01/2016

porfido f.li pedretti spa
25040 ESINE (BS) Italy
via Manzoni, 160
Tel. 0364 360605 r.a. - 45178
Fax 0364 45193

info@porfidopedretti.com
www.porfidopedretti.com
P. IVA N. IT 00553290982
Reg. Imp. BS e C.F. N. 00303320170
Cap. Soc. € 1.000.000,00 i.v.

